

ALKYCOAT DECO® WATERPROOFING



Adalah cat pelapis anti-bocor berkualitas tinggi yang dibuat dengan bahan-bahan pilihan bermutu dengan karakteristik elastis, kedap air, tahan cuaca, anti jamur, anti leleh, dan memiliki daya rekat yang sangat baik, dan dapat dipergunakan untuk permukaan kayu, besi, semen/beton, asbes/seng.

Kegunaan :

- Sebagai pelapis anti bocor pada tembok bangunan, atap asbes /kayu, atap genteng / seng, wuwungan, atap, dak beton / atap datar beton, talang / sambungan, kamar mandi, tangki air, kolam, bak tampungan air.

Komposisi :

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus.
- Pelarut : Air.

Persiapan permukaan

Dinding baru yang belum pernah dicat

Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering dan bukan kering permukaan (protimeter berkisar <20%, pH<9), serta bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur atau segala jenis kontaminasi. Amplas tembok yang akan dicat sampai halus. Bersihkan sisa acian dan kotoran.

Dinding lama yang pernah dicat

Cat lama yang sudah mengapur / mengelupas harus dikerok terlebih dahulu. Permukaan yang akan dicat harus bersih dari kotoran, debu, minyak, dan segala jenis kontaminasi. Bila perlu, bersihkan permukaan dengan air. Pastikan tembok benar-benar kering. Untuk tembok berjamur, matikan jamur dengan **Alkycoat Deco® Fungicidal Wash**. Jika cat lama masih baik, cukup bersihkan permukaan tembok.

Cara Penggunaan ALKYCOAT DECO® Waterproofing

- Bersihkan permukaan dari kotoran, debu, minyak, jamur, lumut.
- Gunakan air untuk pengenceran sebanyak $\pm 20\%$ untuk aplikasi kuas / rol, dan 30% untuk aplikasi dengan spray.
- Lapisi permukaan dengan **Alkycoat Deco® Waterproofing** menggunakan kuas / rol / spray secara merata.
- Biarkan kering selama minimal 2 jam.
- Aplikasikan lapisan berikutnya. Untuk aplikasi dengan kuas / rol, aplikasikan tanpa pengenceran secara menyilang diatas lapisan berikutnya. Ulangi sesuai kebutuhan, sampai mencapai ketebalan 250 – 1000 micron.

Cara Penggunaan untuk aplikasi retak rambut

- Untuk retak halus (< 2mm), lapiskan **Alkycoat Deco® Waterproofing** tanpa pengenceran, sampai mencapai ketebalan ± 1000 micron.
- Lapisi permukaan dengan **Alkycoat Deco® Waterproofing** menggunakan kuas / rol / spray secara merata.
- Saat lapisan masih basah, gunakan fiber / kain kasa.
- Biarkan kering selama minimal 2 jam.
- Aplikasikan lapisan berikutnya secara menyilang. Ulangi sesuai kebutuhan, sampai mencapai ketebalan 250 – 1000 micron.
- Untuk retak yang lebar, gunakan **Alkycoat Deco® Waterproofing** dicampur dengan pasir halus (max. 30mesh) dengan perbandingan 1:1 volume. Pada sambungan yang bergerak / pada daerah rawan, gunakan fiber / kain kasa.

ALKYCOAT DECO® WATERPROOFING

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	<p>Pengenceran : 20% air bersih untuk pengecatan lapisan pertama dengan kuas / roll.</p> <p>Tanpa pengenceran untuk pengecatan lapisan kedua dan selanjutnya dengan kuas / roll..</p> <p>30% air bersih untuk pengecatan lapisan pertama dengan spray.</p> <p>15-20% air bersih untuk pengecatan lapisan kedua dan selanjutnya dengan spray.</p>	<p>Waktu kering sentuh : ± 30 menit.</p> <p>Waktu untuk pengecatan ulang: Sesudah 2 jam.</p> <p>Diamkan selama 7 hari untuk pemakaian pada bidang yang akan digenangi air.</p> <p>Hindari lapisan yang belum kering dari air hujan dengan menutup lapisan dengan terpal, tapi pastikan ada perputaran udara.</p>	2 – 4m ² /kg (per lapis).

Informasi Sistem Pengecatan

Permukaan mengapur

Cat dasar (1 lapis) : **Neo Alkycoat® Solvent Base Sealer**
 Cat akhir (2-3 lapis) : **Alkycoat Deco® Waterproofing**

Permukaan baru atau permukaan yang Alkalis

Cat dasar (2-3 lapis) : **Alkycoat Deco® Eco Maxi® Waterproofing**

Permukaan Normal

Cat akhir (2-3 lapis) : **Alkycoat Deco® Eco Maxi® Waterproofing**

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.